

加炭材 : GE-S (電極加工品)



●商品紹介

3,000℃まで昇温した人造黒鉛電極の加工粉碎品ですのでSとNが少なく、溶湯への安定した添加が可能でありF・Cが高く、灰分が低いので歩留まりがよく、FCD製造用として効率の良い加炭材です。

加炭材	F.C	SULPHUR	ASH	V.M.	NITROGEN	MOIS
GE-S	≥98.5%	≤0.05%	≤0.5%	≤1.0%	≤0.03%	≤0.5%

※サイズ: 1~5mm 90% Min (その他サイズはご要望に応じます。)

※梱包・荷姿: 20Kg紙袋入り+パレット積み; 1tフレコン入り等可能です。

販
売
元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

<https://www.mei-a.jp>

詳細はこちら



加炭材 : GPC (黒鉛化オイルコークス)



●商品紹介

2,800℃の高温で煅焼処理した黒鉛化オイルコークスとして固定炭素が高く、不純物が少ないので溶け込みが優れています。ダクタイル鋳鉄用の加炭材として理想的です。

加炭材	F.C	SULPHUR	ASH	V.M.	NITROGEN	MOIS
GPC	≥99.0%	≤0.03%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.03%	≤0.5%
	≥98.5%	≤0.05%	≤0.5%	≤1.0%	≤0.03%	≤0.5%

※サイズ: 1~5mm 90% Min (その他サイズはご要望に応じます。)

※梱包・荷姿: 20Kg紙袋入り+パレット積み; 1tフレコン入り等可能です。

販
売
元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

<https://www.mei-a.jp>

詳細はこちら



加炭材：CPC（煅焼オイルコークス）



●商品紹介

原料は石油精製時の生オイルコークスであり、1,200℃で煅焼処理しています。
主な用途は人造黒鉛電極の原料であり、FC鋳鉄用の加炭材としても理想的です。

加炭材	F.C	SULPHUR	ASH	V.M.	NITROGEN	MOIS
CPC	≥98.5%	≤0.50%	≤0.5%	≤1.0%	≤0.50%	≤0.5%
	≥98.5%	≤0.80%	≤0.5%	≤1.0%	≤0.50%	≤0.5%

※サイズ：1～5mm 90% Min（その他サイズはご要望に応じます。）

※梱包・荷姿：20Kg紙袋入り+パレット積み；1tフレコン入り等可能です。

販
売
元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

<https://www.mei-a.jp>

詳細はこちら



加炭材 : Pitch Coke (ピッチコークス)



●商品紹介

コークスを製造する過程で発生するコールタールを原料として1300℃以上の高温で熱処理して製造されます。主に特殊炭素材の原料として使用され、アルミを精錬する際の、陽極の原料としても使用されています。

加炭材	F.C.	SULPHUR	ASH	V.M.	MOIS	SIZE
Pitch Coke	≥98.5%	≤0.15%	≤0.7%	≤0.8%	≤0.5%	1-5mm

※サイズ: 1~5mm 90% Min (その他サイズはご要望に応じます。)

※梱包・荷姿: 20Kg紙袋入り+パレット積み; 1tフレコン入り等可能です。

販
売
元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

<https://www.mei-a.jp>

詳細はこちら



加炭材：煅焼無煙炭



●商品紹介

厳選した無煙炭を1,200℃の高温処理を行う事で高炭素、低揮発分の煅焼無煙炭が出来ます。製鋼、低周波炉の材質調整用としてご使用になれます。

加炭材	F.C.	SULPHUR	ASH	V.M.	MOIS	SIZE
無煙炭	≥95.0%	≤0.20%	≤4.0%	≤1.0%	≤1%	1-5mm
	≥93.0%	≤0.30%	≤5.5%	≤1.5%	≤1%	1-5mm
	≥92.0%	≤0.30%	≤6.5%	≤1.5%	≤1%	1-5mm
	≥90.0%	≤0.40%	≤8.5%	≤1.5%	≤1%	1-5mm

※サイズ：1～5mm 90% Min (その他サイズはご要望に応じます。)

※梱包・荷姿：20Kg紙袋入り+パレット積み、1tフレコン入り等可能です。

販
売
元



株式会社 明亜産商

Mei-A Sansho Co., Ltd.

〒732-0026

広島県広島市東区中山中町12-45

TEL: 082-847-5856

FAX: 082-847-5857

E-mail: info@mei-a.jp

https://www.mei-a.jp

詳細はこちら

